

PRIMER MAX EP

cod. IDEALPU-PRIMER MAXEP

Zweikomponenten-Epoxid-Grundierung auf Wasserbasis für Architop®.

BESCHREIBUNG

IDEALPU-PRIMER MAXEP ist eine Zweikomponentige, nicht vergilbende Epoxidgrundierung auf Wasserbasis. Es ist für den Einsatz bei der Vorbereitung von Architop®- und Power-Floated-Oberflächen vor der Behandlung mit den Versiegelungen IDEALPU-WB EASY und IDEALPU78 konzipiert.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Architop® floors
- Acid Stain und Nuvolato Böden
- Bitte fragen Sie die Technische Hotline von Ideal Work nach weiteren Verwendungsmöglichkeiten

Für Microtopping®, Lixio®, Lixio®+, benutzen Sie bitte den WB Primer (Braune Kennzeichnung, code: IdealPU-WB- Primer) .

EIGENSCHAFTEN

IDEALPU-PRIMER MAXEP verfestigt die Oberfläche des Untergrundes und sorgt für eine hervorragende Haftung für nachfolgende Beschichtungen. In Kombination mit IDEALPU-WB EASY oder mit IDEALPU78 bildet es ein einfach anzuwendendes Schutzsystem, das etwaige ästhetische Mängel, die durch Rollerspuren auftreten können, begrenzt.

- Verstärkt leicht den Farbton
- Erhöht die Haftung der folgenden Versiegelung
- Verbessert die Härte der obersten Schicht der Oberfläche

ANWENDUNG

IDEALPU-PRIMER MAXEP ist gebrauchsfertig. KEIN WASSER HINZUFÜGEN.

Der IDEALPU-PRIMER MAXEP sollte mit einer Rolle in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufgetragen werden. Es wird empfohlen, für eine gute Luftzirkulation zu sorgen, um den Trocknungsprozess und die Oberflächeneigenschaften zu verbessern.

Die Trocknung von IDEALPU-PRIMER MAXEP erfolgt durch Verdunstung des enthaltenes Wassers. Nur auftragen, wenn die Oberflächentemperatur über 10 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegt.

Tragen Sie die Versiegelung vom IDEALPU-WB EASY oder IDEALPU78 ohne Schleifen zwischen 4 und 6 Stunden nach IDEALPU-PRIMER MAXEP auf. Bei einer längeren Verzögerung muss die Oberfläche vorher leicht angeschliffen werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Überarbeitbar nach (ohne Schleifen**)	4-6 h (*)
Anwendungstemperatur	+10° / +30°
Relative Luftfeuchtigkeit während der Anwendung	< 80%

(*) bei 20° Grad Raumtemperatur mit 65% Luftfeuchtigkeit

(**) Bei längerer Trocknungszeit ist die Oberfläche leicht anzuschleifen.

VERBRAUCH

Verbrauch ca. 40-50 g/m².

VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

Verfügbar in A+B = 4 L+ 1,2 L Gebinde.

Bei frostfreier und trockener Lagerung in der verschlossenen Originalverpackung 12 Monate lagerfähig. Einfrieren vermeiden. Nicht bei Temperaturen unter 5°C lagern.

PRECAUTIONS

- Bei Verwendung in geschlossenen Räumen ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Materials mit Haut, Augen und Kleidung.
- Nach Gebrauch gründlich die Hände waschen. Nicht verschlucken.
- Produktreste und leere Behälter sind gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.
- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser, bevor das Produkt getrocknet ist.
- Bewahren Sie keine Lebensmittel im Anwendungsbereich auf.
- Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

IMPORTANT

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf praktischen Erfahrung und Laborproben. Der Richtigkeit des Gebrauchs und die sachgemäße Anwendung liegt in der Verantwortung des Kunden. Der Hersteller übernimmt bei falscher Anwendung keinerlei Verantwortung. Es wird empfohlen vor Anwendung des Produkts die Werkstoffe auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Hierzu sollte immer zunächst eine Probefläche verlegt werden. Alle vorigen Datenblätter verlieren durch diese Aktualisierung ihre Gültigkeit. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit. Die Daten / Angaben können jederzeit geändert werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Produkte ausschließlich für den fachmännischen Gebrauch vorgesehen sind. Ideal Work bietet für Kunden regelmäßig Schulungen und Lehrgänge an. Jeder, der die Produkte ohne Befähigung und Qualifikation nutzt, übernimmt die volle Verantwortung und tut dies auf eigenes Risiko.