

SOLIDRO EXTRA FINE

cod. SOLIDRO-EXF / SOLIDRO-EXF05

Solidro Wasserdichte fein einkomponentige Dekorschicht

BESCHREIBUNG

SOLIDRO EXTRA FINE ist eine Spachtelmasse, die im System SOLIDRO eingesetzt wird, wenn eine besonders glatte Oberfläche erzielt werden soll.

SOLIDRO EXTRA FINE ist eine einkomponentige, nicht zementäre Spachtelmasse auf Wasserbasis, frei von Lösungsmitteln und gesundheitsschädlichen Epoxidbestandteilen.

Das Produkt ist auch in eingefärbten Versionen zur Erzielung dekorativer Farbeffekte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Wasserfest;
- Hohe Flexibilität;
- Hervorragende mechanische Beständigkeit;
- Schneller Anwendungszyklus;
- 100% wasserbasiertes System, frei von Epoxidharzen und Lösungsmitteln;
- Ein gebrauchsfertiges und 1-komponentiges System.

ANWENDUNGSBEREICHE

Im Rahmen des Systems SOLIDRO als Oberflächen-Endbeschichtung.
Aufzutragen auf die Schicht SOLIDRO-TOP.

ANWENDUNG

Vor der Verarbeitung kann SOLIDRO EXTRA FINE mit den Pigmenten der Serie COLOR PACK-C eingefärbt werden. Für Farben und Dosierungen siehe SOLIDRO-Farbkarte.

Bei gleichem Pigmentanteil (%) kann der resultierende Farbton zwischen SOLIDRO EXTRA FINE, Solidro-Zero und Solidro-Top leicht variieren.

Mindestens 2–3 Stunden warten, bis die Schicht SOLIDRO-TOP vollständig ausgehärtet ist, anschließend mit Schleifgitter Körnung 180 anschleifen.

- Dünn (auf Null) mit einer Kunststoffkelle Typ 817 PV auftragen und dabei darauf achten, keine Grate oder Ansätze zu hinterlassen.
- Nach mindestens 4 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit) mit Schleifgitter Körnung 180 schleifen und anschließend die erste Schicht IDEAL-PU WB EASY auftragen:
 - unverdünnt bei Auftrag mit Kunststoffkelle;
 - mit bis zu 10 % Wasser verdünnt bei Auftrag mit Mikrofaserrolle.
- Nach mindestens 3 Stunden und spätestens nach 4 Stunden die zweite Schicht in gleicher Weise auftragen.
- Erfolgt der Auftrag der zweiten Schicht nach mehr als 4 Stunden, die Oberfläche zuvor leicht mit Schleifgitter Körnung 120–180 anschleifen.

TECHNISCHE DATEN

Verdünnung	Bis zu 5 % mit Wasser
Anwendungstemperatur	+10°C / +25°C
Überarbeitungszeit	2–4 Stunden
Begehr (kompletter WB EASY Zyklus)	12 Stunden

VERBRAUCH

Richtverbrauch: 0,1 kg/m².

VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

Erhältlich in folgenden Verpackungen: 5 kg (SOLIDRO-EXF)– 0,5 kg (SOLIDRO-EXF05)

An einem trockenen, belüfteten Ort bei 15°C–20°C in der Originalverpackung bis zu 12 Monate lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Übrig gebliebenes Material mit Folie abdecken und den Behälter mit dem Originaldeckel verschließen. Produkt/Behälter gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Vermeiden Sie Bedingungen, die ungleichmäßige Trocknungszeiten verursachen können, wie z.B. Zugluft oder direkte Sonneneinstrahlung. Fugen zwischen zwei Abschnitten elastisch mit DECOFLEX abdichten, um Bewegungen zu ermöglichen. Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Dampfsperre erforderlich.

WICHTIG

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für das Erreichen der für das System angegebenen Leistungen und für den Erfolg der Arbeiten ab, wenn diese auch nur teilweise im Widerspruch zu diesen Richtlinien oder mit Produkten ausgeführt werden, die nicht unter diese Richtlinien fallen. Der Hersteller lehnt auch jede Verantwortung für die Ästhetik der Oberfläche ab, die von den Verlegungsmethoden, den Arbeitszeiten und den klimatischen Bedingungen auf der Baustelle zum Zeitpunkt der Verlegung abhängt. Der Verarbeiter muss dies bei der Planung und Verarbeitung der vom Hersteller gelieferten Materialien berücksichtigen. Der Verarbeiter nimmt zur Kenntnis, dass Ideal Work in keiner Weise für die Eignung der gewählten Lösung verantwortlich ist in Bezug auf:

A) Eignung des Untergrunds, klimatische Bedingungen oder andere externe Parameter, die die Leistung der verwendeten Ideal Work Produkte beeinflussen können.

B) Die Belastungen, denen die Produkte von Ideal Work im Betrieb ausgesetzt sein können.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die von Ideal Work in seinen technischen Unterlagen gemachten Angaben als notwendige Voraussetzung zu betrachten sind, den Auftragnehmer jedoch in keiner Weise von der Verantwortung und den technischen Bewertungen des Verarbeiters entbinden. Die Angaben können jederzeit geändert werden. Beachten Sie auch, dass die Produkte nur für den professionellen Gebrauch bestimmt sind.