



Voce di capitolato RIVESTIMENTO CONTINUO POLIMERICO CEMENTIZIO IDEAL WORK® MICROTopping® PER SUPERFICI ORIZZONTALI E VERTICALI

Rivestimento continuo polimerico cementizio Ideal Work® Microtopping® di colore bianco o grigio

Realizzazione su preesistente sottofondo preventivamente preparato con IW Epoxy Coat o IW Barriera Cem o IW Ideal Binder + Colour Hardener compensati a parte, di rasatura bi-componente cementizio polimerico. Sul primer prescelto verranno applicate con spatola d'acciaio o Magic Trowel due mani di IW Microtopping® Base Coat e successivamente una o più mani di finitura IW Microtopping® FC o IW Microtopping® HP a scelta della DL. Preventivamente alla stesura di ogni mano il fondo dovrà essere carteggiato, con grana 60 per la base (BC), con grana più fine prima della finitura (FC o HP) ed accuratamente ripulito. Le polveri Microtopping® dovranno essere accuratamente miscelato con Polymer IDEAL WORK® secondo le indicazioni della casa.

Dopo 4-5 giorni si procederà all'applicazione della resina protettiva IW Pu78 o IW PUWB a scelta della DL in due mani, nelle quantità consigliate dal produttore.

Sovrapprezzo all'articolo precedente per realizzazione di Ideal Work Microtopping® colorato

Sovrapprezzo all'articolo precedente per la posa di Ideal Work® Microtopping® di tonalità a scelta della DL ottenuto con la miscelazione di colorante IW Colour pack C al Polymer IDEAL WORK® nelle quantità e tonalità richieste per ottenere la colorazione prescritta.

Si intendono compresi nel prezzo il colorante e tutti gli oneri connessi ivi compresa la predisposizione delle campionature.

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 56.100,00 i.v.