

GUAINA - GIUNTO IN GOMMA

Giunto di chiusura taglio in vari spessori



<u>Descrizione proprietà</u>	<u>Unità</u>	<u>Norma</u>	<u>Limiti</u>
DUREZZA SHORE A (15"/4gh)	SHORE A	ISO 868	76 +/- 2
PESO SPECIFICO	gr/cc	ISO 1183	1,44 +/- 0,02
PROVA ESTRUSIONE	/	RESILIA023	OK
PROVA FOGLIA COLORE	/	RESILIA025	OK
TRAZIONE A ROTTURA	N/nm ²	ISO R527	>=13
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	%	ISO R527	>=340
TEMP.IRRIGIDIMENTO T310	C	ISO 458/2	-32 +/-4
RESIST. DI VOLUME A 20 C	cm	ASTM D 257	2x10 ⁻¹³
STAB. TERMICA A 200 C	Min	ISO R182/A	80 +/-5