

# rasatura cementizio-polimerica ad alta resistenza tipo RASICO

## DESCRIZIONE

Rivestimento cementizio decorativo a spatola.

RASICO è ideale per rinnovare pavimentazioni in calcestruzzo usurato e trasformarle in superfici decorative dall'alto impatto estetico.

L'applicazione a spatola e l'ampia gamma di colori disponibili lascia al progettista un'ampissima libertà creativa.

## APPLICAZIONE

- Sarà necessario riparare eventuali porzioni di calcestruzzo danneggiate e deteriorate. Eventuali crepe, buche e concavità essere livellate.
- In base alle condizioni del supporto esistente la superficie andrà lavata ad alta pressione con idropulitrice professionale o, se necessario, levigata o trattata con Active-gel. Su fondi diversi si opterà per una preparazione epossidica con epoxy coat o Barriera Cem
- Preventivamente alla stesa della prima mano bagnare il fondo con Ideal Binder diluito in acqua 1:5.
- **Miscela per mano di fondo** :Preparare una miscela composta da 1 parte di IDEAL BINDER ed 1 parte d'acqua fredda .
- **MANO DI FONDO**: miscelare per almeno 2 minuti 25 kg di COLOUR HARDENER IDEAL WORK (colore a scelta della D.L.) con circa 6 l di miscela (IDEAL BINDER e ACQUA nel rapporto di 1:1). Stendere con spatola americana o racla in modo uniforme sul pavimento.
- Una volta asciutta la superficie questa è pronta per l'applicazione della seconda mano . Sarà possibile creare composizioni e disegni applicando alla superficie nastri autoadesivi o sagome prima della stesa della seconda mano.
- **Miscela per mano di finitura** :Preparare una miscela composta da 1 parte di IDEAL BINDER e 1 parte d'acqua fredda .
- **MANO DI FINITURA**: miscelare per almeno 2 minuti 25 kg di COLOUR HARDENER IDEAL WORK (colore a scelta della D.L.) con circa 5-6 l di miscela (IDEAL BINDER e ACQUA nel rapporto di 1:1). Stendere la miscela con spatola realizzando il disegno superficiale desiderato.
- Dopo 2-3 gg dall'applicazione carteggiare la superficie con grana a scelta in base al risultato estetico desiderato( ad es.: 24 o 30 o 60) .
- Infine stendere una prima mano di resina protettiva IDEAL SEALER; a superficie asciutta applicare una seconda mano di prodotto.

## CONSUMI INDICATIVI

### MANO DI FONDO

Con 1 vaso da 25 kg di COLOUR HARDENER IDEAL WORK miscelato con circa 6 l di miscela (IDEAL BINDER e ACQUA nel rapporto di 1:1) si realizzano indicativamente 15 m<sup>2</sup>.

*Consumo di Ideal Binder è di circa 0,20 l/m<sup>2</sup>*

*Consumo di Colour Hardener è di circa 1,7 kg/m<sup>2</sup>*

### MANO DI FINITURA

Con 1 vaso da 25 kg di COLOUR HARDENER IDEAL WORK miscelato con circa 6 l di miscela (IDEAL BINDER e ACQUA nel rapporto di 1:1) si realizzano indicativamente 13 m<sup>2</sup>.

*Consumo di Ideal Binder è di circa 0,23 l/m<sup>2</sup>*

*Consumo di Colour Hardener è di circa 1,8 kg/m<sup>2</sup>*

I consumi possono variare in base al tipo di finitura, all'esperienza del posatore e alle condizioni della superficie. Lavorare con temperature comprese tra 8 e 25 °C. Nel periodo estivo, evitare le ore centrali della giornata.